

# Arte Lasur Color

Lasure décorative à l'aspect matière colorée pour supports intérieur lisses ou légèrement structurés.



## Description de produit

<p>Domaine d'utilisation</p> <p>Propriétés</p> <p>Liant</p> <p>Conditionnement</p> <p>Teintes</p> <p>Degré de brillance / Aspect</p> <p>Conservation</p> <p>Données techniques</p>	<p>Arte Lasur Color est un vernis décoratif qui n'est pas destiné à la mise à la teinte. Les gouttelettes pigmentées contenu dans le produit sont d'une couleur foncée ce qui crée sur des supports teintés des effets hautement décoratifs.</p> <p>Arte Lasur Color s'applique sur supports intérieurs lisses ou légèrement structurés soumis à des sollicitations normales.</p> <p>Intérieur.</p> <p>Arte Lasur Color est un produit breveté (Nr. : E93830019.1/I01285051</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respectueux de l'environnement</li> <li>- Lavable à l'eau et aux détergents neutres (après environ 20 jours</li> <li>- Ne fait pas de reprises</li> <li>- Diluable à l'eau, faible odeur</li> </ul> <p>Dispersion acrylique</p> <p>2,5 L Perlatec Gold (Or) et Silber (Argent) : 100 grammes.</p> <p>Ferrara = particules orange/rouge. Grosseto = particules rouges oxyde Livorno = particules grises</p> <p>Ajout de 2 à 5% : Perlactec Gold (Or) et Perlactec Silber (Argent) Pigments nacrés pour la réalisation de surface avec effet métallique.</p> <p>Le produit n'est pas destiné à la mise à la teinte.</p> <p>Mat Satiné</p> <p>12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: Env. 1,0</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, Classe 7b2 (NF T 36-005)</li> <li>■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion humide : classe 2</li> </ul>
--	---



## Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et anciens fonds peints.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Les surfaces doivent être parfaitement planes. Elles peuvent être lisses ou légèrement structurées.
Méthode d'application	Brosse tendre (Spalter)
Système de couches	Couche de fond : Capafond pour une couche de fond lisse. Caparol 610 Putzgrund pour une couche de fond légèrement structurée. Attention : ne pas appliquer Arte Lasur Color directement sur support alcalin (par exemple : peinture ou enduit silicaté).  Couche intermédiaire : Indeko Mat teinté selon le système 3D-System avec la machine ColorExpress® dans la teinte souhaitée. Arte Lasur Color n'est pas teinté, est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.  Nous conseillons l'application d'Arte Lasur Color à l'aide d'une brosse tendre, sur toute la surface en couches croisées. Après quelques instants de séchage, la surface peut être lissée à l'aide d'une brosse sèche. Sur de grandes surfaces ou en cas de température ambiante au plus haut (cf conditions d'application), il faut travailler avec au moins 2 personnes pour éviter les reprises.  Effet métallique : Les surfaces avec effet métallique peuvent être réalisées avec un ajout de 2 à 5% de Perlatec Gold (Or) ou Silber (Argent).  Pour 2,5 litres d'Arte Lasur Color : 2% = 50 g de Perlatec 3% = 75 g de Perlatec 4% = 100 g de Perlatec 5% = 125 g de Perlatec
Consommation / Rendement	Env. 110 à 130 ml/ml ou 8 à 9 m <sup>2</sup> /L pour une couche de lasure. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20°C et 65% d'humidité relative : selon le cas travailler ou attendre 12 heures entre les couches.  Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Ne pas verser dans les canalisations.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/l): max. 200 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 50 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

### Fiche technique Arte Lasur Color - Edition: janvier 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.