

NESPRITEXX MAT

Peinture intérieure mate et garnissant pour murs et plafonds. Pour l'application avec le système de pro-jection Nespri-TEC®.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur.	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Application en projection quasiment sans brouillard avec la machine Nespray - Ne s'encrasse pas au-dessus des radiateurs (absence d'effet thermoplastique) - Haute perméabilité à la vapeur d'eau - Très bon pouvoir opacifiant - Retouches pratiquement invisibles - Diluable à l'eau 	
Liant	Dispersion synthétique en phase aqueuse.	
Conditionnement	25 L - 120 L	
Teintes	Blanc. Teintes pastel sur commande.	
Degré de brillance / Aspect	<3 à 85° / Très mat	
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,5 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7a2 (NF T 36-005) ■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion humide : Classe 3 Pouvoir opacifiant : Classe 1 	

Application

Supports appropriés	<p>Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, maçonnerie en brique ou grès-chaux, anciens fonds peints. D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p>
---------------------	---



Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>Enduit de plâtre et enduits projetés : Application d'une couche de AmphiSilan Primer Nespri-TEC. Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépoussiérer et appliquer une couche de fond avec Fixateur Nanolatex.</p> <p>Carreaux de plâtre : Sur surfaces absorbantes, appliquer une couche de fond avec AmphiSilan Primer Nespri-TEC. Imprégner les surfaces lisses et étanches avec Capafond.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités. Renforcer les parties friables avec Fixateur Nanolatex. Appliquer une couche d'imprégnation avec AmphiSilan Primer Nespri-TEC. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer une couche d'imprégnation avec Isogrund Ultra.</p> <p>Béton : Eliminer les surfaces farinantes ou sableuses.</p> <p>Béton cellulaire : Application d'une couche d'impression avec Capaplex dilué avec 3 volumes d'eau.</p> <p>Maçonnerie de terre cuite : Pas de préparation particulière.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépolir par ponçage les surfaces brillantes et les peintures laques. Application d'une couche de fond de AmphiSilan Primer Nespri-TEC.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Eliminer toutes les peintures mal adhérentes. Application d'une couche de fond de AmphiSilan Primer Nespri-TEC. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes, dépoussiérer les surfaces et imprimer avec Fixateur Nanolatex.</p> <p>Support atteint de moisissures : Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces.</p> <p>Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des taches d'huile : Application d'une couche d'Isogrund Ultra.</p>
Système d'application	Après préparation de fond : Appliquer 1 à 2 couches de Nespri®Texx Mat. Sur fonds sains, propres et faiblement absorbants, la couche de fond peut être remplacée par une couche de Nespri®Texx Mat.
Méthode d'application	Exclusivement avec la machine airless spéciale Nespray.
Consommation / Rendement	<p>Angle de projection : 30° Buse : Buse double spéciale Nespri-TEC 0,016-0,019" Température : la température est ajustée et contrôlée par la machine Nespray. Pression : la pression à pistolet fermé est à régler dans la zone bleue. Lors de l'application (pistolet ouvert), la pression doit être dans la zone verte.</p> <p>La machine Nespray peut être utilisée pour l'application d'autres produits, mais sans garantie d'une projection sans brouillard. Il faut prendre de mesures de protection adéquate.</p> <p>Entre 6,5 et 8,5 m²/L sur support lisse. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C , hygrométrie inférieure à 70 %
Séchage/Temps de séchage	<p>A 20° et 65% d'humidité relative : Sec et recouvra le : 4 - 6 heures Sec à coeur et résistant : après 3 jours</p> <p>Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.</p>
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Bien couvrir les surfaces voisines. Protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Laver celles-ci immédiatement à l'eau claire. Contient de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Catégorie A/a : max 30 g/l (2010). Teneur en C.O.V. du produit : < 1g/l

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique NESPRITEXX MAT · Edition: novembre 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.