

Sylitol Minera

Peinture minérale silicatée garnissante. Pont d'adhérence sur anciennes peintures acrylique mate. Intérieur et extérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur et extérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Promoteur d'adhérence sur support lisse et solide. - Pouvoir garnissant élevé - Excellente perméabilité à la vapeur d'eau - Faible odeur - Masque le faïençage du support - Mélangé au Quartz Disboxid 942, sert comme enduit de rattrapage.
Liant	Silicates de potassium et stabilisateurs organiques.
Conditionnement	22 kg
Teintes	Blanc Teintes pastel obtenues par ajout de max.10% de Sylitol Teintes Vives.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: 1,7 ■ Classement selon EN 1062-1: E4 V1 W3 A0 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 1b (norme NF T 36-005)

Application

Supports appropriés	Tous fonds visés par le DTU 59.1 Maçonnerie enduite, béton, anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture minérale et ancienne peinture adhérente mate en dispersion, RME. Ne pas appliquer sur des supports composés principalement de plâtre ou de chaux.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs, exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre préparés conformément aux DTU les concernant.



Béton nu :

Reprise des épaufrures éventuelles. Elimination par ponçage de la pulvérulence superficielle. Ragréage éventuel. Sur support fortement ou irrégulièrement absorbant, appliquer préalablement une couche composée de 2 parties en volume de Concentré Syllitol mélangé à une partie en volume d'eau.

Anciennes peintures minérales et anciennes peintures mates en dispersion :

Nettoyage des surfaces, grattage des parties mal adhérentes, et rebouchage. Appliquer directement Syllitol Minera.

Sur les supports décapés, peu absorbants :

Appliquer directement Syllitol Minera.

Sur les supports décapés, très absorbants :

Appliquer une couche d'un mélange de deux parties en volume de Concentré Syllitol pour une partie en volume d'eau.

Méthode d'application	Sur supports lisses : appliquer Syllitol Minera à la brosse Sur supports structurés, appliquer Syllitol Minera au rouleau
Système de couches	Après préparation des supports, appliquer une couche de Syllitol Minera dilué maximum avec 5% de Concentré Syllitol.
Consommation / Rendement	Utilisation de Syllitol Minera comme enduit de rattrapage : Mélanger 50 % en poids de Disboxid 942 au Syllitol Minera afin d'obtenir la consistance d'un enduit. 400 à 500 g/m ² soit 2 à 2,5 m ² /kg. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8 °C et inférieure à +35 °C , hygrométrie inférieure à 80 %
Séchage/Temps de séchage	A 20 °C et 65% d'humidité relative : Sec et recouvrable en 12 heures Sec à coeur : après 3 jours. Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage. En utilisation intérieure, veiller à une bonne aération des locaux après mise en oeuvre et jusqu'à durcissement du produit.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après usage.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux et la peau, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Elimination des déchets

Protéger les matériaux périphériques aux surfaces à traiter : notamment le verre, la céramique, les briques, les pierres et le métal.

Valeur limite de COV en UE

Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Centre Service Clients

Pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit : < 10 g/l

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Syllitol Minera - Edition: janvier 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.