

Disboxan 485

Impression hydrofuge à base de résines acryl/siloxanes.
Extérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Impression hydrofuge pour les façades minérales ou silicatées. Améliore la résistance au gel. Extérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Faible viscosité, pénétrant, hydrophobe - Améliore la résistance au gel avant l'application du Disbocolor 493 - Efficace contre la poussière, la propagation des algues et des champignons, les taches d'humidité inesthétiques et les efflorescences - Intensifie la couleur de la surface - Légèrement filmogène - Hydrophobe
Liant	Mélange de résines acryliques et siloxanes.
Conditionnement	10 L
Teintes	Incolore.
Conservation	1 an dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env 0,8 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b1/9c (NF T 36-005).

Application

Supports appropriés	Maçonneries de briques silico-calcaire ou terre cuite, béton, grès, enduits minéraux et peintures minérales.
Préparation du support	<p>Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et préalablement préparés suivant les recommandations des DTU 59.1</p> <p>Eliminer les substances actives (huile, graisse) par tout moyen approprié. Les encrassements prononcés (mousses et algues) ainsi que les briques vernissées doivent être sablées fortement.</p> <p>Le support ne doit pas contenir de substances favorisant la corrosion (p. ex. Chloride)</p>
Méthode d'application	A la brosse.
Système de couches	Appliquer frais dans le frais jusqu'à saturation du support 2 à 3 couches successives selon l'état et la nature du support.
Consommation / Rendement	200 à 400 ml/m ² /couche de produit dilué selon absorption du support.



Conditions d'emploi	Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Séchage/Temps de séchage	Température de l'air, du support et du produit comprise entre +5°C et + 30°C .
Nettoyage des outils	A 20° et 65% d'humidité relative : env. 2 heures Avec le Diluant 499 immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets néfastes à long terme.</p> <p>Nocif: en cas d'ingestion, peut provoquer des maladies de poumon. Un contact répétitif avec la peau peut provoquer des gerçures de la peau. Les vapeurs peuvent provoquer un effet assommant.</p> <p>Conserver hors de portée des enfants. Conserver les boîtes bien fermées dans un endroit bien aéré.</p> <p>Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle. Ne pas fumer. Ne pas manger pendant l'utilisation du produit. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux ou la peau.</p> <p>Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans la terre. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p>
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/h): max. 750 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 720 g/l.
Centre Service Clients	<p>Tél: (+33) 3 22 38 39 77</p> <p>Fax: (+33) 3 22 38 39 78</p> <p>E-mail: info@caparol.fr</p> <p>Voir aussi notre site: www.caparol.fr</p>

Fiche technique Disboxan 485 - Edition: janvier 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.