

Capaqua'lac Satin

Peinture laque satinée acrylique uréthane en phase aqueuse.
Pour travaux courants.
Primaire et finitions. Intérieur et extérieur.



Description de produit

Peinture laque d'aspect satiné, en phase aqueuse, développée pour décorer et protéger des supports en intérieur (*murs, plafonds, boiseries, métaux*) qu'en extérieur (*boiseries et métaux*). Utilisable en tant que primaire et finition pour travaux courants, Capaqua'lac Satin est idéale pour obtenir un bon pouvoir couvrant allié à un bon rendu. Cette laque microporeuse résiste aux chocs et rayures, ainsi qu'aux intempéries, ce qui lui permet d'offrir une bonne durabilité.

Domaine d'utilisation

Intérieur et extérieur.

Propriétés

- Bon pouvoir couvrant
- Bon rendu
- Microporeux
- Résistance aux chocs et aux rayures
- Résistance aux intempéries

Liant

Résine acrylique uréthane

Conditionnement

1L - 2.5L - 10L

Teintes

Capaqua'lac Satin peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.

Degré de brillance / Aspect

Env. 30 (à 60°) / Satiné

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Données techniques

- Densité: 1,3 (en fonction de la teinte choisie)
- Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2/ 6a (Norme NF T 36-005)
- Extrait-sec pondéral: env. 53% (en fonction de la teinte choisie)



Application

| | |
|--------------------------|---|
| Supports appropriés | Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés : anciens fonds peints, enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonées, bois et dérivés non tanniques (neufs et anciens), métaux (ferreux et non ferreux). A l'extérieur, ne pas appliquer sur bois déformable (p.ex. bardage, garde corps). |
| Préparation du support | Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre; et préparés conformément au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes. L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, ponçage et époussetage entre les couches. * Métaux ferreux et non ferreux (dégraissés, dérochés si nécessaire) : application d'une couche de Capalac Aqua Multiprimer. * Sur support en bois à l'extérieur, l'application d'une couche de Capaqua'lac Satin en impression est obligatoire. Elle peut être remplacée par une couche de Capacryl Aqua Uniprimer. |
| Méthode d'application | Brosse soie, rouleau microfibre de 6 à 10mm ou projection airless. |
| Système de couches | Sur support préparé, bien remuer avant emploi, puis appliquer deux couches pures ou diluées avec maximum 5% d'eau. <i>Attention : vérifier l'exactitude de la teinte avant application.</i> En fonction de la teinte et de l'absorption du support, il peut être nécessaire d'appliquer une couche de Capaqua'lac Satin supplémentaire. |
| Consommation / Rendement | Env. 12m ² /l par couche sur support lisse. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter. |
| Conditions d'emploi | Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%. |
| Séchage/Temps de séchage | A 20°C et 65% d'humidité relative : Sec au touché : 2 heures, recouvrable : 10 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage. |
| Nettoyage des outils | Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après usage. |

Conseil

| | |
|---|--|
| Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression) | Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations ou sur la terre. Utiliser dans des zones bien ventilées. Contient de la methylchloroisothiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. |
| Elimination des déchets | Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr |
| Valeur limite de COV en UE | Pour ce produit (Catégorie A/d) : max. 130g/l (2010). Teneur en COV de ce produit : max 100g/L. |
| Centre Service Clients | Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr |

Fiche technique Capaqua'lac Satin - Edition: avril 2016

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.