

les COLLECTIONS SOL



ATELIER 55

Lames et dalles LVT à coller



Description

Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en lame et en dalle à coller

UTILISATION

Résidentiel et tertiaire au trafic modéré à intensif

Classification

EN685 | 23/33/42

Caractéristiques

FORMAT

Dalle : 304.8 x 609.6 mm
Lame : 177.8 x 1219.2 mm

ÉPAISSEUR TOTALE

EN428 | 2.5 mm

COUCHE D'USURE

EN429 | 0.55 mm

TRAITEMENT DE SURFACE

Polyuréthane PUR

Performances

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

EN434 | $\leq 0.10\%$ [Norme : $\leq 0.25\%$]

RÉSISTANCE À L'ABRASION

EN66002 | Classe T

CHAISE À ROULETTES

EN425 | Pas de dégradation

PERPENDICULARITÉ & RECTITUDE

ISO 24342 | $\leq 400\text{mm}$: $\leq 0.25\text{mm}$
 $\geq 400\text{mm}$: $\geq 0.35\text{mm}$

POINÇONNEMENT

EN433 | $\leq 0.1\text{mm}$

ISOLATION ACOUSTIQUE

ISO 10140-3 | 9 db

RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE

ISO 10581 | ≥ 6

GLISSANCE

EN13893 | DS

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

ISO 26987 | Positif. Pas de dégradation

RÉSISTANCE THERMIQUE

ISO 8302 | $0.01\text{m}^2\text{K/W}$

INCURVATION APRÈS EXPOSITION À LA CHALEUR

ISO 23999 | $\leq 2\text{mm}$

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU

EN 13501 | Bfl - s1

RÉSISTANCE AUX TACHES

ISO 26987 | Positif

CHAUFFAGE PAR LE SOL

EN 12524 | Compatible avec le chauffage au sol. Température maxi de 27°C.

Environnement

GROUPE FORMALDÉHYDE

EN 717-1 | E1

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

A+

Conditionnement

Dalle - 304.8 x 609.6 mm
18 dalles / carton soit 3.34 m²
Lame - 177.8 x 1219.2 mm
15 lames / carton soit 3.25 m²

Mise en œuvre - pose collée

Le support doit être dur, égalisé, plat, ragréé si nécessaire et propre de toute poussière.

Utiliser une colle adaptée à la pose de lames/dalles PVC.

Conseils de mise en œuvre disponibles sur le site www.prokali.fr

Conseil d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.

Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.

